

## HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Emisión: 15/06/2018 - Revisado 21/11/2018 - Rev.: 2

**1. PRODUCTO:**

Mortero polimérico para asentamiento de bloques y ladrillos.

**2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:**

Este es un producto totalmente innovador que viene ganando cada vez más espacio en la construcción civil. Esta masa llega a la obra listo para uso, sin necesidad de añadir agua o cualquier otro componente. Sólo tienes que abrir el embalaje y aplicar el producto. Además, el fácil manejo, las ventajas logísticas y la gran calidad obtenida en el resultado final, vienen conquistando cada vez más adeptos.

**3. DESCRIPCIÓN:**

Compuesto polimérico formado por una mezcla de resina acrílica estirenada, cargas minerales y aditivos químicos.

**4. INDICADO PARA:**

MAMPOSTERÍA/ALBAÑILERÍA DE VEDACIÓN de sistemas verticales internos y externos. Puede aplicarse en: bloques cerámicos, bloques de hormigón, bloque celular y ladrillo ecológico.

**5. NO INDICADO PARA:**

MAMPOSTERÍA/ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL. Con bloque estructural cerámico o bloque estructural de hormigón. El proyectista de la albañilería debe especificar el tipo de mortero que se utilizará.

**6. BASE QUÍMICA:**

Resina acrílica estirenada.

**7. DENSIDAD:** 1850 kg/m<sup>3</sup>

**8. APARENCIA:**

Color gris oscuro con consistencia pastosa.

**9. FORMACIÓN DE CAPAS:**

10 minutos después de la aplicación.

**10. TEMPERATURA DE SERVICIO:** 3,5°C hasta 41°C

**11. TIEMPO DE SECADO:**

Secado inicial a partir de 30 minutos. Tiempo total de secado de hasta 72 horas, pudiendo variar, dependiendo de las condiciones climáticas del local.

## HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Emisión: 15/06/2018 - Revisado 21/11/2018 - Rev.: 2

### 12. EMBALAJE:

- Barrica de cartón con 30kg - aplicador incluido.
- Bolsa de plástico con 6 kg - en caja con 5 unidades por barrica.



### 13. ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar cubierto, fresco, seco y aireado. Apilamiento máximo de 3 barricas de 30 kg o 5 cajas contiendo bolsas de 3 kg.

### 14. VALIDAD:

12 meses después de la fecha de fabricación. Después de abierto consumir en hasta 30 días, y mantener el embalaje cerrado después del uso.

### 15. SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión consulte a un médico.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante, corriente y limpia.
- Utilizar EPP para el manejo del producto.
- Producto no tóxico, pero no apto para el consumo humano.

### 16. USOS RECOMENDADOS:

Gres, Bloque, Ladrillo, Bloquelon, Tejas Fibro Cemento, Tejas de Barro y Placa de Fribocemento.