ENDUIDO **INTERIOR**

ALTO PODER DE RELLENO

DESCRIPCIÓN
Producto de preparación de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o llana, fácil de lijar.

USOS RECOMENDADOS
Enduido formulado para aplicar sobre superficies interiores de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea, sin anfractuosidades. No es indicado para rellenar pozos o grietas, ni para desniveles mayores que 1 mm. Siempre requiere una pintura de terminación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Vehículo	Polímero acrílico en dispersión acuosa
Pigmento	Cargas inertes
Peso específico	1,70
Rendimiento	3 m² por kilo (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar)
Colores	Blanco
Secado tacto	2 horas
Repintado mínimo	Luego del lijado completar el trabajo con el esquema de terminación
Secado duro	A las 8 horas puede ser lijado
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

SUSTRATO
- Tratamiento previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.
En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Imprimación Fijadora al agua blanca o transparente de la línea Primer Paso. Cuando la base no sea totalmente firme y en trabajos en exteriores reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al aguarrás Primer Paso (no debe quedar con brillo).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar seca*, limpia y libre de partículas sueltas.
1) Pared pintada con cal: Hidrolavar o aplicar una mano de Imprimación Fijadora al agua Primer Paso, luego aplicar normalmente.
2) Si se tratara de una pared vieja o en mal estado, rasquetear y eliminar las partes que estén flojas y el polvo totalmente y volver al paso (1).
3) En caso de existir hongos o algas en la superficie, eliminarlos previamente, lavando con hipoclorito de sodio (diluyendo en partes iguales con agua), enjuagar abundantemente con agua y dejar secar, luego aplicar el enduído normalmente.

* Si la superficie estuviese levemente húmeda, se puede aplicar este producto en varias capas delgadas.

SISTEMA A UTILIZAR
Espátula o llana.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com