



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica para decoración de cielos rasos. Debido a su formulación cuidadosamente estudiada la película final presenta una alta porosidad evitando la condensación y permitiendo la "respiración" del cielo raso. Su película forma una excelente barrera contra el desarrollo de hongos y moho.

USOS

Pintura de terminación para cielos rasos, apta para ser aplicada sobre yeso y revoque.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Copolímero vinil- acrílico en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso	1,35
Rendimiento	8 a 12 m ² por litro por mano
Color	Blanco
Brillo	Mate
Número de manos	2
Secado tacto	30 minutos
Secado mínimo	Mate
Número de manos	2 horas
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasicidad, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar sobre la superficie restos de los productos utilizados para la limpieza. Si se necesita eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar total o parcialmente los cielos rasos, utilizar Enduido Plástico ELBEX aplicado con espátula o llana. Dejar secar entre 4 y 8 horas y emparejar mediante lijado con lija seca. Aplicar sobre las zonas enduidas IMPRIMACIÓN FIJADORA AL AGUA PRIMER PASO.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

