



DESCRIPCIÓN

Producto de buena calidad formulado a base de resinas de rápido secado, alta dureza, muy buena adherencia y protección anticorrosiva.

PROPIEDADES

Muy fácil aplicación y pintabilidad. Excelente adherencia sobre hierro y acero. Inhibidor de la corrosión. Secado rápido. Excelente mojado de la superficie. Acabado mate. No contiene ni plomo ni cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Secado al tacto	2 - 4 horas a 25°C y 50% HRA
Repintado	2 - 8 horas
A película dura	12 - 24 horas
Mecanismo de curado	Evaporación de solventes y oxidación
Peso específico	1.16 ± 0.04 kg/lit
Colores	Gris, Colorado y Verde
Terminación	Mate
Rendimiento	8 - 10 m ² por litro y por mano, con un espesor de 35 micrones
Almacenamiento	Conservar los envases cerrados en ambiente ventilado y con temperatura en 10 y 40 °C

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Se debe limpiar perfectamente la superficie eliminando la suciedad, grasa o sales depositados sobre ellas y luego se eliminará el óxido por rasquetado manual o mecánico con cepillo de acero. Si bien éste producto es compatible con la mayoría de las pinturas envejecidas, se recomienda la eliminación previa de las mismas o un buen lijado.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

OBSERVACIONES

Se recomienda no exceder de lo establecido en los tiempos de repintados; tratándose de un fondo que alcanza alta dureza, se corre el riesgo de no lograr una óptima adhesión entre las capas sucesivas.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

